

Polietileno de Alta Densidad HDI0661U1

Descripción:

La resina HDI0661U1 es un polietileno de alta densidad con una distribución de peso molecular estrecha, desarrollado para moldeo por inyección. Las piezas fabricadas a partir de este material exhiben una superficie brillante y buena resistencia al impacto y rigidez.

Aplicaciones:

Cajas, cascos de seguridad, tarimas, bandejas, contenedores y cubetas.

Proceso:

Moldeo por inyección.

Propiedades de Control:

	Método	Unidades	Valores
Índice de fluidez (190°C/2.16Kg)	D 1238	g/10 min	6.20
Densidad	D 4883	g/cm ³	0.961

Propiedades Típicas¹:

	Método	Unidades	Valores
Resistencia a la tensión en el punto de fluencia	D 638	MPa	32.2
Elongación en el punto de rotura	D 638	%	1276
Módulo de flexión, método tangente	D 790	MPa	1705
Resistencia al impacto Izod	D 256	kJ/m ²	4.21
Dureza Shore D	D 2240	-	65
Temperatura de ablandamiento VICAT	D 1525	°C	129
Temperatura de fragilidad	D 746	°C	<-70
Temperatura de deflexión @ 66 psi	D 648	°C	83
ESCR ²	D1693B	Hrs	4

¹ Las propiedades típicas variarán dentro de los límites de especificación. Valores basados en el grado INEOS T60-500.

² Condición B, 100% Igepal, F50(hrs).

Observaciones finales:

1. La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios y no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad constituyen la garantía del producto.
2. En algunas aplicaciones, Braskem IDESA ha desarrollado resinas a medida para cumplir requisitos específicos.
3. En caso de dudas sobre el uso o para discutir otras aplicaciones, contactar al área de servicios técnicos de Braskem IDESA serviciostecnicos@braskem.com.
4. Para obtener información acerca de seguridad, manipulación, protección individual, primeros auxilios y eliminación de residuos, consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) o contactar al área de seguridad de Braskem IDESA product.safety@braskem.com. Registro CAS N°: 25213-02-9.
5. Los valores que constan en este documento pueden cambiar sin previa comunicación de Braskem IDESA.
6. Braskem IDESA no recomienda el uso de este producto para la fabricación de envases, piezas o cualquier otro tipo de producto usado para almacenar o estar en contacto con soluciones parenterales, o que tengan contacto con el interior del cuerpo humano.
7. Esta resina no contiene la sustancia Bisfenol A (BPA, CAS#80-05-7) en su composición.
8. El contenido de esta ficha cancela la emitida previamente sobre este producto.